




**IVORY MOON**  
RVIENDTIVOR


- **Design:** Realistic tile designs with four sided colour matched bevels
- **Peace of Mind:** Waterproof and **antimicrobial** surface promotes health and safety
- **Versatility:** Perfect for residential kitchens, bathrooms and basements and most heavy commercial installations
- **Built to Last:** Crafted to withstand daily wear, scuff and stain-resistant



**IVORY MOON**  
RVIENDTIVOR




**NORDIC DREAM**  
RVIENDTNORD



**TERRAZZO PERLA**  
RVIENDTTERP




**TERRAZZO CEMENTO**  
RVIENDTTERC




**TERRAZZO GRIGIO**  
RVIENDTTERG



**STORM CLOUD**  
RVIENDTSTOR





**ASH HARBOUR**  
RVIENDTASHH



**EBONY SKY**  
RVIENDTEBON



**GRAPHITE DUST**  
RVIENDTGRAP



# ENDEAVOUR TILE COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Construction	LVT
Plank Size (Thickness x Width x Length)	2.5mm x 310mm x 620mm 0.10"x12"x24"
Edge Profile	Four sided colour matched bevel
Finish	Enhanced UV urethane finish and antimicrobial coating
Gloss Level	(5-8)
Installation	Glue down
Overall Thickness	2.5mm
Wear Layer Thickness	0.55mm
Radiant Heat	Approved for embedded radiant heat

## PACKAGING

Planks / Carton	20
Coverage / Carton (sft)	41.38
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	70mm x 340mm x 640mm 2.76" x 13.39" x 25.20"
Carton Weight (lbs)	39.68
Cartons / Pallet	66
Coverage / Pallet (sft)	2731.08
Plank Repeat	4

## WARRANTY

Residential	Lifetime
Commercial	15 Years

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold	N/A	Meets

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Stain Resistance:	ISO 26987	Grade 1
Residual Indentation:	ASTM F1914 & ASTM F3261	≤0.18mm
Static Load:	ASTM F970 & ASTM F3261	≤0.13mm
Castor Chair Resistance:	ISO 4918	Passes 25000r
Dimensional Stability and Curling:	ISO 23999 & ASTM F3261	0.17% curling 1mm
Classification of Smoke Development:	ASTM E662-21ae1	N/A
Reaction to Fire:	EN ISO 9239-1 <sup>a</sup> and EN ISO 11925-2 <sup>d</sup> Exposure=15 s	F <sub>s</sub> ≤150 mm within 20s

## TECHNICAL INFORMATION


TEST	METHOD	RESULTS
Slip Resistance:	ASTM D2047	≥0.50
IIC Delta:	ASTM E2179 ASTM E989	23
IIC:	ASTM E492 ASTM E989	59
STC:	ASTM E90-2009(R2016)	53
Resistance to Chemicals:	ASTM F925 & ASTM F3261	Grade 1
Colour Fastness to Light:	ASTM F1515 & ASTM F3261	ΔE ≤ 4



Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

\*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.




**IVORY MOON**  
 RVIENDTIVOR

- **Concept** : Décors de carreaux réalistes et biseaux à quatre côtés de couleur assortie
- **Rendement** : Sa surface imperméable et **antimicrobienne** favorise la santé et la sécurité
- **Versatilité** : Parfait pour les cuisines, salles de bain et sous-sols résidentiels et la plupart des installations commerciales à achalandage élevé
- **Conçu pour durer** : Conçu pour résister à l'usure quotidienne, aux éraflures et aux taches


**IVORY MOON**  
 RVIENDTIVOR

**NORDIC DREAM**  
 RVIENDTNORD

**TERRAZZO PERLA**  
 RVIENDTTERP

**TERRAZZO CEMENTO**  
 RVIENDTTERC

**TERRAZZO GRIGIO**  
 RVIENDTTERG

**STORM CLOUD**  
 RVIENDTSTOR

**ASH HARBOUR**  
 RVIENDTASHH

**EBONY SKY**  
 RVIENDTEBON

**GRAPHITE DUST**  
 RVIENDTGRAP

 Garantie  
 Résidentielle

 Garantie  
 Commerciale

 Tous les étages par  
 rapport au niveau

 Protection  
 Antibactérienne

 Imperméable  
 à 100 %

 Durabilité écologique et qualité de  
 l'air intérieur


# COLLECTION ENDEAVOUR TILE – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	LVT
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	2,5 mm x 310 mm x 620 mm 0,10 po x 12 po x 24 po
Profil d'arrêt	Biseau de couleur assortie à quatre
Fini	Une couche de finition renforcée en uréthane, résistante aux rayons UV et d'un revêtement antimicrobien
Niveau de lustre	(5-8)
Installation	Pose collée
Épaisseur totale	2,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm
Chauffage par rayonnement	Installation approuvée sur les systèmes de chauffage par rayonnement intégrés

## EMBALLAGE

Planches / Carton	20
Superficie couverte / Carton (pi <sup>2</sup> )	41,38
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	70 mm x 340 mm x 640 mm 2,76 po x 13,39 po x 25,20 po
Poids du carton (lbs)	39,68
Cartons / Palette	66
Superficie couverte / Palette (pi <sup>2</sup> )	2731,08
Répétition de la planche	4

## GARANTIE

Résidentielle	À vie
Commerciale	15 ans

## CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard gold	S.O	Se rencontre

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au tachage :	ISO 26987	Aucune pollution ni corrosion
l'indentation résiduelle :	ASTM F1914 et ASTM F3261	≤0,18 mm
Charge statique :	ASTM F970 et ASTM F3261	≤0,13 mm
Résistance aux chaises à roulettes :	EN 425	Réussit l'essai à 25 000 r
Stabilité dimensionnelle et cintrage :	ISO 23999 et ASTM F3261	Stabilité dimensionnelle 0,17% Gondolage 1 mm
Classification de l'évolution des fumées :	ASTM E662-21ae1	S.O.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Réaction au feu :	EN ISO 9239-1 <sup>a</sup> et EN ISO 11925-2 <sup>d</sup>	F <sub>s</sub> ≤150 mm dans un intervalle
Résistance antidérapante :	ASTM D2047	≥0,50
IIC Delta :	ASTM E2179 ASTM E989	23
IIC :	ASTM E492 ASTM E989	59
STC :	ASTM E90-2009(R2016)	53
Résistance aux produits chimiques :	ASTM F925 & ASTM F3261	Qualité 1
Solidité de la couleur à la lumière :	ASTM F1515 & ASTM F3261	ΔE ≤ 4

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule toutes les garanties. Passez souvent un coup de balai ou d'aspirateur sur le plancher pour éliminer les saletés et prévenir les égratignures. Essuyez immédiatement les déversements. Utilisez des paillassons aux entrées et des patins de protection sur les pattes des meubles. N'utilisez jamais de cires, de nettoyants à base d'huile, d'ammoniac, de traitements antipoussière ni d'agents abrasifs et ne passez jamais de vadrouille humide pour nettoyer ce couvre-plancher. Les produits de nettoyage expressément conçus pour les couvre-planchers de vinyle sont recommandés. Les décors de pièce imprimés et les échantillons ne sont fournis qu'à titre de référence seulement. La sélection, la couleur et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. La sélection du produit devrait être faite à partir d'échantillons de couvre-planchers de vinyle réels chez un détaillant autorisé pour obtenir une représentation fidèle des couleurs.

\*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes.